



Spécifications du produit



Gamme consommateur

Radiator Stop-Leak

Stop Fuite Radiateur

Wynn's Radiator Stop-Leak est un produit de colmatage pour les petites fuites dans les systèmes de refroidissement, possédant des propriétés anticorrosives.

Propriétés

- ✓ Stoppe et prévient les fuites dans le radiateur, le circuit de refroidissement et le joint de culasse.
- ✓ Protection anticorrosion et antirouille renforcées.
- ✓ Est compatible avec tous les antigels et liquides de refroidissement, et avec les liquides OAT (technologie d'acide organique).
- ✓ Ne répare pas les fissures dans les durites.
- ✓ N'obstrue pas les durites.
- ✓ Est inoffensif pour les durites, les joints en caoutchouc et tous les autres composants du circuit.

Applications

- ✓ Recommandé pour tous les systèmes de refroidissement "par eau" des moteurs à essence, GPL et diesel si des petites fuites sont constatées.
- ✓ Peut aussi être utilisé comme agent préventif.

Caractéristiques

Aspect	: suspension blanche
Densité à 15°C	: 1,001 kg/dm ³
Point de congélation	: 0°C
pH non dilué	: 7,8

Mode d'emploi

- ✓ Moteur chaud : mettez le chauffage en position "ouvert".
- ✓ Bien agiter le produit et ajouter par le bouchon de radiateur ou par le vase

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



- ✓ d'expansion pour les radiateurs complètement fermés.
- ✓ Faites l'appoint avec le liquide de refroidissement si nécessaire.
- ✓ Fermez le circuit et laissez tourner le moteur pendant 5 à 10 min.
- ✓ 1 flacon traite jusqu'à 12 litres de liquide de refroidissement.

Conditionnement

PN 55863 – 12x325 ml – NL/FR/DE/TR

PN 55872 – 12x325 ml – PL/HU/RU/EL

Note

En cas d'un système de refroidissement encrassé, nettoyer le d'abord avec Wynn's Radiator Flush.

Essais

Essai ASTM D1881

Méthode d'essai standard pour la tendance au moussage de liquides de refroidissement de moteurs.

Séquences	1	2	3	Moyenne
Volume de moussage (ml)	50	45	65	53
Temps de rupture, aspct de "l'œil" (sec.)	6	4	4	5

Essai ASTM D3147

Méthode d'essai standard pour tester les additifs antifuite pour liquides de refroidissement de moteurs.

Cette méthode d'essai consiste d'un procédé avec tamis pour l'évaluation préalable de matières antifuite destinées à être utilisées dans les systèmes de refroidissement de moteurs.

Gomme Avant/Après	Particules Avant/Après	Tamis	Cercle final	Fissure finale	Fluide perdu ml
Non / Non	Non / Non	0.030 in. (0.762 mm)	0.020 in. (0.508 mm)	0.010 in. (0.254 mm)	690

Essai de corrosion verrerie pour liquides de refroidissement de moteurs suivant CEC C 22-A-00

Cette méthode d'essai consiste d'une simple procédure avec béciers pour évaluer l'effet de liquides de refroidissement de moteurs sur des éprouvettes métalliques sous des conditions contrôlées au laboratoire.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



Spécifications du produit

Epreuve	CEC	Changement de masse (mg/épreuve)	
	Spécifications (mg)	Avant traitement	Après traitement
Cuivre	± 5	-0.1	-0.8
Laiton	± 5	-1.9	-2.2
Brasage	± 5	-0.7	-1.2
Acier	± 2.5	0.2	
Fonte	± 2.5	1.8	
Aluminium fondu	± 5	-1.3	-3.4

Essai de corrosion verrerie ASTM D-1384 pour liquides de refroidissement de moteurs

Cette méthode d'essai consiste d'une simple procédure avec béciers pour évaluer l'effet de liquides de refroidissement de moteurs sur des éprouvettes métalliques sous des conditions contrôlées au laboratoire.

Epreuve	CEC	Changement de masse (mg/épreuve)
	Spécifications (mg)	
Cuivre	± 10	0.6
Laiton	± 30	2.4
Brasage	± 10	1.1
Acier	± 10	-0.8
Fonte	± 10	-1.7
Aluminium fondu	± 30	1.7

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.